

Produktbeskrivning

FME Rörmanschett är en svenskproducerad produkt. Det är en sandwichkonstruktion bestående utav två yttre lager polypropylenväv med en inre kärna av elastisk, vattentät och värmeresistent EPDM-gummi.

Användningsområde

FME Rörmanschetter används till tätning av genomföringar för tapp- och spillvatten i våtrum i bostäder och utrymmen med liknande belastningar.

Byggtekniska förutsättningar

FME Rörmanschett är en systemprodukt ingående i FME Våtrumssystem. Byggtekniska förutsättningar enligt relevanta underlagskrav i AMA Hus och gällande branschregler; BBV – Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, Säkra Våtrum – GVKs branschregler för tätskikt i våtrum, Säker Vatteninstallation och godkänd monteringsanvisning.

Material och underlag bör inte ha lägre temperatur än +10°C.

Applicering - montering

FME Rörmanschett monteras med FME Folielim Tix eller FME Tätmembran beroende på vilket av FME Våtrumssystem som ska monteras. Säkerställ att du får FME Folielim Tix/FME Tätmembran runt hela genomföringen samt minst 1 cm upp på den. FME Folielim Tix fördelas ut med en tandad limspridare som ger ca 4 m² per liter, styv pensel typ moddlare alternativt avklippt elementpensel. För snabbare härdning rekommenderas att fukta FME Folielim Tix med duschspruta precis innan du lägger ihop ytorna.

FME Tätmembran appliceras med roller, elementpensel eller moddlare.

För fastgnydning rekommenderas plastspackel, skarvrulle och kombiverktyg. FME Rörmanschett ska alltid monteras i vått FME Folielim Tix/FME Tätmembran så fullständig övervätning mellan underlag och FME Rörmanschett uppnås. Applicera endast så mycket som kan beläggas inom monterings tiden. Kontrollera regelbundet att du får en jämn heltäckande limfilm på båda sidor.

Produktspecifikation

Typprovning och verifiering: ETAG 022

Kontrollplan SP: System 2+

Produkttyp: Försegling av polypropylenväv och EPDM

Temperaturbeständighet: -30°C till 90°C

Tjocklek: 0.7 mm

Vikt	9 – 21 mm: 4 g
	15 – 34 mm: 4 g
	35 – 75 mm: 9 g
	80 – 140 mm: 18 g

Färg: Blå med tryckt logo

Förpackning

Kartong om 20 st.

Hållbarhet – lagringstid

Min 10 år i öppnad originalförpackning. Undvik långvarig solexponering.

Deponering

Lämnas för återvinning enligt lokal föreskrift.



FME RÖRMANSCHETT

Produktdatablad

Reviderad: 2017-04-12

Miljö

FME Rörmanschett är BASTA-registrerad. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att produkten klarar BASTA-kriterierna för miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se.
Produkten klassificeras ej som miljöfarlig enligt CLP.

Leveransvillkor

ABM07 – Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet



Kullafärg HB
Box 130, 263 22 Höganäs
Fax: +46 (0)42 33 380 40
E-post: info@kullafarg.se