

Golvfärg 1K



Produkt beskrivning:

Hagmans Golvfärg 1K är en lättarbetad, slitstark, diffusionsöppen och vattenburen färg med bra ljus- och glansbeständighet, baserad på polyuretan/ akrylat.

Produkten är lämplig för betong- och trätytor inom och utom bostaden (OBS, underlag av trä, endast inomhus!) samt ytor som utsätts för lättare trafik inom handel. Då färgen har goda diffusionsegenskaper är den lämplig för målning på markgolv. För att ytterligare förbättra slitstyrkan och smutsbeständigheten kan färgen överlackeras med Klarlack 1K. OBS, använd Hagmans Golvfärg EP-V till garage och lokaler med kemikaliehantering.

TEKNISK DATA:

Applicerings temperatur	5-25°C
Användningsområde	Målning av betong och trägolv
Basmaterial	Akrylat/ Polyurethan
Genomtorr	5-7 dagar
Densitet vid 20°C	Ca 1,20
Glans	Ca 40 (halvblank)
Materialåtgång	ca 10 m ² /l
Brukbar	12 timmar (20°C)
Rengöring/spädning	vatten
Volymtorrhalt	Ca 40%
Övermålningsbar	3 timmar

Golvfärg 1K



Förbehandling:

Stäng av ev. golvvärme innan målning. Nya betongytor skall ha härdat i minst 1 vecka, vara torra och fria från smuts, olja och dylikt. Cementskivan skall avlägsnas med diamantslipning eller syratvättning. Använd Hagmans Dammbindning 1K som primer för att öka vidhäftningen och ytterligare stärka ytan på betongytor utomhus, t.ex. på balkonger eller trappor. Vid obehandlade träytor bör kvistarna behandlas med Hagmans Spärrgrund och därefter bör hela ytan grundmålas med trä/snickerigrund för att minska risken för missfärgning från trähartser (gäller framför allt träytor som ska målas i vita och ljusa kulörer). Vid övermålning av befintlig färg skall ytan mattslipas och all löst sittande färg avlägsnas.

Applicering:

Med pensel eller roller. Bör appliceras i två skikt. Vid grundning på sugande underlag späds färgen med 20 % vatten. Sörj för god ventilation. Vid luftfuktighet över 85% kan matt och flammig yta uppstå. Penslar och annan utrustning rengörs i vatten. Lägsta yt-temperatur är +5°C. Önskas en mattare yta kan färgen mattas ner med Hagmans Matteringspasta.

Glans på färgen vid olika tillsatsmängder av Matteringspasta:

Glans-Golvfärg 1K

5% 30

10% 20

15% 15

20% 10

Matteringspasta används endast i sista färgskiktet.