

Nordsjö Murtex

Siloxane



Produktbeskrivning

Nordsjö Murtex Siloxane är en helmatt diffusionsöppen fasadfärg avsedd för utvändig målning primärt på puts. Nordsjö Murtex Siloxane är en universal putsfärg som kan användas på de flesta mineraliska underlag.

Vid målning på puts är det viktigt att putsen är i målningsbart skick dvs fast och väl bundet. Uppfyller Fransk standard (FD T30-808 10C) för en äkta Siloxane, vilket innebär att produkten är diffusionsöppen och vattenmotståndig. Långtidsverkande skydd mot påväxt, mögel och alger (inkapslade fungicider). Nordsjö Murtex Siloxane har bra kulörbeständighet.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och liknande föroreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Målning

1. Sugande och/eller kritande ytor borstas av och tvättas med avsett tvättmedel enligt intstruktionen.
2. Vid nymålning samt vid sugande och lätt kritande grundas ytan med Nordsjö Murtex Hydro Primer
3. Färdigmålas 2 ggr med Nordsjö Murtex Siloxane.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

På nymålad yta kan det vid regn (en tid efteråt) uppstå synliga rinn-märken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan.

Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden. Arbeta med produkten under goda torkförhållanden, arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och under +5 °C eller max +25°C i luften eller på underlaget.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedel: Silikonemulsion
Glans: Helmatt (3)
Torktid 23°C 50% RF: 1 timme
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l
Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l
Vattenångsdiffusion: V1 hög SD = <0,14m(O,05) (DIN EN 1062)
Vattentäthet: W3 låg < 0.1 g/l
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Förpackning: 2.5 och 10 liter
Baser: BW, BC
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/c): 40 g/l Innehåller < 2g/l
Se även information på Säkerhetsdatabladet.
Denno deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

Rev. november 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.