

Colorex

Betopaint



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2022-10-12

Sida 1/2

PRODUKTBESKRIVNING

Colorex Betopaint är en helmatt, vattenburen, mycket diffusionsöppen färg för mineraliska underlag, exempelvis putsade fasader, grundmurar och socklar utomhus. Färgen är också lämplig för väggar och tak inomhus, som är utsatta för fukt, exempelvis källarutrymmen. Betopaint är högtäckande, vilket sparar antalet färgskikt, och mycket diffusionsöppen vilket gör att färgen speciellt i system med Betoprime, driver ut fukt ur underlaget. Diffusionsöppenheten, där färgen inte bara släpper igenom fukt utan även salter, innebär att risken för avflagningsminimieras. Vid nyproducerade mineraliska ytor, även prefab-ytor, innebär diffusionsöppenheten att den naturliga kalkutfällningen (karbonatiseringen) kan gå genom färgfilmen och ibland uppträda som kalkfläckar på ytan. Ett fenomen som försvinner efter ett par säsonger. Betopaint innehåller biociderna IPBC, OIT och Diuron som skyddar färgfilmen mot mögel och alger. Betopaint ingår i Colorex Mix brytsystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Utom-/Inomhus
Bindemedel	Styrenakrylat
Volymtorrhalt	42%
Vikttorrhalt	63%
Densitet	1,59 kg/l
Glans	3 (helmatt)
Tvättbarhet	Klass 1 (EN 13300)
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	4–6 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2–4 h
Genomtorr	24 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
VOC-kategori	(Kat A/c): 40 g/l (2010)
Ångdiffusion (V)	230 g/(m ² ·d) - Klass V1, hög
Ångdiffusion (sd)	0,09 meter
Vattenpermeabilitet	0.12 kg/(m ² ·h0.5) - Klass W2, medium

Colorex

Betopaint



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2022-10-12

Sida 2/2

ANVÄNDNINGSPREKOMMENDATIONER

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla. Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C. Underlaget skall vara rent, torrt och fast, fritt från slagg, saltutfällningar och släppmedel. Borsta eller skrapa bort lös, gammal puts och kalk. Kontrollera genom att knacka på ytan att tidigare behandling har god förankring till underlaget. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Nya mineraliska underlag, som puts- och betongytor grundas alltid med Betoprime. Kom ihåg att skydda omkringliggande ytor ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla 1–2 gånger med roller, pensel eller – efter lätt förtunning – med spruta. Måla inte fler skikt än vad som behövs för full täckning då detta påverkar färgens diffusionsöppenhet negativt. Hög torrhalt ger färgen bra täckförmåga.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.