

Nordsjö Tinova

UV Super Terrace



Produktbeskrivning

Nordsjö Tinova UV Super Terrace är avsedd för terrasser och utemöbler av tryckimpregnerat virke. Oljan tränger väl in i underlaget och förhindrar fuktinträngning och sprickbildning. Nordsjö Tinova UV Super Terrace kan användas opigmenterad men som pigmenterad har den längst livslängd. Produkten skyddar mycket bra mot UV-strålar vilket gör att livslängden blir ännu längre.

Behandling

Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot) och väl rengjort.

Nymålning:

Nytt trä slipas så att oljan lättare skall tränga in i träet som sedan behandlas med Nordsjö Tinova UV Super Terrace 1-2 strykningar beroende på insugning i träet.

Trallrenovering:

Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts med Nordsjö Tinova Wood Cleaner. Skölj bort tvättrester och slipa bort gråträ. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet med Nordsjö Tinova UV Super Terrace. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

Underhåll:

Tidigare oljade ytor skall rengöras från gammal olja och smuts med Nordsjö Original Universal Måltartvätt. Skölj bort tvättrester och slipa bort gråträ. Stryk därefter 1-2 gånger beroende på insuget i träet med Nordsjö Tinova UV Super Terrace. Det är viktigt att torka bort överskott av oljan då den ej får bilda film.

Övrigt

Rör om noga i burken. Olja inte i direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter målning. Måla aldrig under +5°C eller vid en hög relativ fuktighet (>80%).

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av oljan från verktyg före rengöring. Håll inte ut olja i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande oljerester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkydemulsion

Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, roller

Färgåtgång: 8-10m²/l

Förpackning: 1, 2,5 och 5 liter

Bas: BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev. januari 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.