

Nordsjö Murtex

Acrylic



Produktbeskrivning

Murtex Acrylic är en helmatt Svanen märkt akrylat fasadfärg avsedd främst för utvändigt målning på betong och lättbetong. Den kan även användas till puts och andra mineraliska underlag. Vid målning på puts är det viktigt att putsen är fast och välbunden.

Murtex Acrylic har en hög kulörbeständighet och gjord på 100% akrylat bindemedel.

Black bas går att bryta i 10 kulörer. Se teknisk ruta.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och andra kemiska föreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.

Är du osäker på om ytan på din fasad inte är tillräckligt bunden, kontakta din lokala butik för råd.

Målning

1. Sugande eller kritande ytor skall efter avborstning tvättas med avsett tvättmedel enligt leverantörens instruktioner.
2. Vid nymålning och vid sugande eller lätt kritande skall ytan grundas med Murtex Hydro Primer
3. Färdigmålas 2 ggr med Murtex Acrylic.

Övrigt

Torktiden ändras beroende av temperatur, luftfuktighet och mängden brytpasta. OBS! för Black base: Torktid 4 timmar vid 15°C och 65%RF.

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Vid regn innan ytan är torr, kan det uppstå synliga rinn-märken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet.

Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan.



Teknisk data

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Akrylat

Glans: Helmatt

Torktid BW och BC 23°C 50% RF : 1 timme

Torktid Black Base 15°C 65% RF : 4 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-75%RF

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Ruller

Färgåtgång: Nymålning 4-6m²/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BM, BC, Black

Black bas kan brytas i följande kulörer:

NCS S 9000-N, NCS S 8500-N

NCS S 8000-N, NCS S 7500-N

NCS S 8505-G80Y, NCS S 8502-B

NCS S 8502-Y, NCS S 7502-Y

NCS S 7005-B20G, RAL-7016,

Rengöring: Söpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c) 40 g/l Innehåller < 5 g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avtägna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vitt kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Rev. maj 2021

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.