

HEY'DI ELDFAST BRUK

Torrbruk till inmurning av rökrör, puts av brandmur och murning av eldstäder, skorsten, m.m.



Beskrivning

Hey'di Eldfast Bruk är ett cementbaserat torrbruk med hög värmebeständighet som används till inmurning av rökrör, putsning av brandväggar, murning av eldstäder och skorstenar m.m. Til fästning/limning av eldfast sten rekommenderas Hey'di Lim & Lera.

Förarbetet - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande ytor förvattnas men det får inte finnas någon vattenfilm på ytan när bruket påföres.

Blandning

Mindre mängder kan blandas för hand. Större mängder blandas med borrar och blandvisp, eventuellt i bruksblandare. Häll först rent vatten i blandningskärl och därefter Hey'di Eldfast Bruk. Ta max. 1,4 liter vatten till 4,5 kilo bruk. Blanda i ca. 2 minuter tills massan är jämn och klumpfri.

Användning

Hey'di Eldfast Bruk appliceras eller dras ut med murslev, stål- eller träspackel. Minsta skiktjocklek är 15 mm. Blandad massa måste användas inom 1 timme. Späd inte med mer vatten när bruket börjar stelna. Påför inte bruket vid temperaturer under +6°C. Hey'di Eldfast Bruk bör härda i några dygn innan eldstaden tas i bruk. Redskap rengörs med vatten.

EGENSKAPER

Cementbaserat torrbruk

Används utsida eldstad

Torktid

1-5 timmar beroende av temperatur och underlag.

Åtgång

1 kilo bruk ger ca. 0,8 ltr färdig massa.

Lagring

Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

Förpackning

4,5 kg påse och 12,5 kilo säck.



HEY'DI ELDFAST BRUK

Torrbruk till inmurning av rökrör, puts av brandmur och murning av eldstäder, skorsten, m.m.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Vattenmängd:	max. 1,4 ltr/4,5 kg
Temperaturbeständighet:	max. 600 °C
Största kornstorlek:	1 mm
Brukstid:	ca. 1 timme
Tryckhållfasthet, 1 dygn:	4-6 MPa
Tryckhållfasthet, 28 dygn	12-15 MPa
Lagring:	Förvaras torrt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från produktionsdatum.

PRODUKTKODER:**Varunummer:**

4,5 kg: 1401

12,5 kg: 141

GTIN nummer:

4,5 kg: 7054150014014

12,5 kg: 7054150001410

NOBB nummer:

4,5 kg: 43195755

12,5 kg: 30160238

FINFO nummer:

4,5 kg 5482881

12,5 kg 5482882

A-nummer:

417561-8

Revisionsdatum:

2024.08.14

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.