

Colorex

Dimension



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2022-10-12

Sida 1/2

PRODUKTBESKRIVNING

Dimension är en blank, lösningsmedelsburen, slitstark golvfärg för inomhusmålning i utrymmen med lätt slitage. Färgen är baserad på urethanalkyd som har mycket goda egenskaper vad gäller vidhäftning, vattenfasthet, reptålighet, slagtålighet, väderbeständighet och alkalibeständighet. Tack vare sin flexibilitet kan produkten appliceras på ett flertal olika underlag som trä, betong, linoleum mm med gott resultat. Använd pensel, korthårig roller eller spruta (efter förtunning med lacknafta eller alifatnafta).

Genom sin höga slitstyrka är Dimension även en utmärkt lackfärg som utöver på golv kan användas på andra typer av trä och betong. Exempelvis på snickerier, möbler och listverk. Dimension ingår i Hagmans Nordic's brytssystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Uretanalkyd
Volymtorrhalt	46%
Densitet	1,11 kg/L (vit-bas)
Glans	80 (blank)
Tvättbarhet	Klass 1
Rengöring/spädning	Lacknafta
Materialåtgång	8–12 m ² /L
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning) färgspruta
Dammtorr	4–6 h
Övermålningsbar	18–24 h
Genomtorr	24–72 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	2b
VOC-kategori	(Cat. A/i): 500 g/l (2010)

Colorex

Dimension



TEKNISKT PRODUKTDATABLAD

2022-10-12

Sida 2/2

BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg anpassade för golvmålning och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Obehandlat trä: För att minimera träfiberresning på nytt, olackerat, underlag kan ytan torkas av med ljummet vatten och trasa. Låt ytan torka och slipa sedan bort fiberresningen lätt med ett sandpapper (korn 180–220) innan första strykningen. Grundmåla med Snickerigrund Classic..

Betonggol: Färsk betong skall härda ut några månader innan behandling. Det kan, beroende på tjocklek, dröja upp till tre månader. Eventuell betonghud måste avlägsnas före målning.

Linoleum är ofta behandlad med olika polish och wax vilka måste avlägsnas fullständigt. Kontrollera på en mindre yta före målning av hela golv.

Tidigare målade ytor måste tvättas och rengöras noga före målning, Kom ihåg att skydda övriga ytor ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger med oförtunnad Dimension för full täckning med roller, pensel eller, efter förtunning, med spruta. Vid betongmålning förtunnas färgen med 10-20% med lacknafta/alifatnafta för första skiktet och därefter 2-3 skikt oförtunnat.

Efter målning

Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en borste eller trasa fuktad i vatten och normalt rengöringsmedel för hemmiljö. Använd aldrig sprit vid rengöring av färger eller lacker.