

# HEY'DI MURGRÅ

Vattentät, cementbaserad dekorputs för mur och betong.



## Beskrivning

Hey'di Murgrå är en cementbaserad, vattentät och diffusionsöppen slamma för ytbehandling av murar och betong. Hey'di Murgrå blandas med vatten och ger en dekorativ, murgrå yta.

## Användningsområden

In- och utvändigt på betong, puts, Leca, tegel och annat murverk. Fasader - hussockel - källarväggar - skorsten - garage - trädgårdsmurar m.m. Lägsta användningstemperatur + 6°C.

## Förarbetet - Underlag

Ytan måste vara fri från lösa partiklar, damm, fett m.m. Sugande underlag ska förvattnas, men undvik att det bildas vattenfilm. På tidigare målade ytor ska Hey'di KZ tillsättas i blandvattnet till Hey'di Murgrå i förhållandet 1 del Hey'di KZ till 4 delar vatten. Alternativet till förvattning är att prima ytan med Hey'di Primer Fasad. Svaga, sugande underlag ska alltid primas med Hey'di Primer Fasad.

**Obs!** För att motverka utfällning från underlaget på Hey'di Murgrå och Hey'di Grå rekommenderas det alltid att använda Hey'di Primer Fasad som förbehandling.

## Blandning - Tillämpning

Hey'di Murgrå blandas med rent vatten, som hålls upp först i blandningshinken. Mindre mängder kan blandas för hand, större mängder blandas med blandmaskin och visp. Appliceras med kvast/borste, bräda eller puttspruta. Genom att anpassa vattenmängden kan Hey'di Murgrå användas både till att slamma, stöppling, strukturputs och tunnare putslager. Efter utblandning bör massan stå i några minuter innan den rörs upp på nytt och eventuellt justeras med lite mer vatten. Hey'di Murgrå stelnar precis som andra cementprodukter, följaktligen måste utblandad massa användas fortlöpande.

## EGENSKAPER

Vattentät, cementbaserad ytbehandling/slamma

Putsa och måla i samma strykning

Svanenmärkt

**Obs!** På sammanhängande ytor rekommenderas slaming från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek. Olika sug i underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar.

## Användning - Slamma

Hey'di Murgrå blandas med vatten till en välling - ca. 3 liter vatten till 10 kg. Hey'di Murgrå appliceras på muren med kalkborste eller liknande grövre borste. Appliceras i en eller flera strykningar. Påföljande strykning appliceras först när det föregående har härdat/torkat, vanligtvis nästa dag eller senare. Blandningen ska vara lätt att stryka på, men ska inte rinna. Unvik att arbeta med Hey'di Murgrå på varma underlag eller i starkt solsken. Två strykningar ger en vattentät yta.

## Användning - Puts

Hey'di Murgrå blandas med vatten till ett smidigt bruk ca 2,5 liter till 10 kg Hey'di Murgrå. Appliceras som utdrag med stål- eller träbräde, putstjocklek 3-5 mm. Efter att putsen har stelnat något, kan ytan borstas med en fuktigt borste, evt. flisas. Önskas en grövre struktur, t. ex. strukturputs, kan man applicera med en strukturruller. Maximal vidhäftning och vattentäthet uppnås genom att slamma yta med en strykning Hey'di Murgrå först innan putslagret appliceras.

## Hey'di Murgrå på Leca

Hey'di Murgrå kan slammats eller appliceras som puts direkt på Leca när evt. skador och fogar är lagade/fyllda med cementbruk. För att undvika att "blockstensmönstret"/fogarna blir synliga när det regnar, rekommenderas att först applicera Hey'di Murgrå blandat med Hey'di KZ primer över fogarna. Hela ytan ska sedan appliceras med minst 2 strykningar Hey'di Murgrå.

# HEY'DI MURGRÅ

Vattentät, cementbaserad dekorputs för mur och betong.

## Torktid

1-5 timmar beroende av temperatur och underlag.

## Åtgång

**Slamma:** 1-2 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strykning.

**Put:** ca. 3-5 kilo pr. m<sup>2</sup>.

## Lagring

Lagras torrt upptill 2 år.

## Förpackning

5 påse och 15 kilo säck.

Hey'di dekorputs finns också i Vit, Ljusgrå och Grå.

## TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

**Vattenmängd:** ca. 1,5 l/5 kg

**Materialåtgång:** 1-2 kg/pr.m<sup>2</sup>

**Största kornstorlek:** 0,3 mm

**Brukstid:** 2-4 timmar

**Vidhäftning:** 1,4 N/mm<sup>2</sup>

**Vattenångdiffusion:** 0,9 g/m<sup>2</sup>hmmHg (2 strykningar)

**Vattentäthet:** Vattentät mot slagregn

## PRODUKTKODER:

### Varunummer:

**5 kg:** 114

**15 kg:** 159

### GTIN nummer:

**5 kg:** 7054150001144

**15 kg:** 7054150001595

### NOBB nummer:

**5 kg:** 30160766

**15 kg:** 28167070

### FINFO nummer:

**5 kg** 5482847

**15 kg** 5482849

### A-nummer:

417573-3

### Revisionsdatum:

2023.07.05

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.