

HEY'DI RÄTT I SPRICKAN

Tunnflytande epoxy till sprickfyllnad.



Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Rätt i Sprickan är en två-komponents, lösningsmedelsfri, tunnflytande epoxy med mycket god inträngningsförmåga och limeffekt. Hey'di Rätt i Sprickan används till sprickfyllnad och täta sprickor i betongbeläggningar, terrasser etc., samt till att fästa lossad puts och lösa keramiska plattor på golv.

Användning - ifyllning av sprickor

Klipp av toppen på sprutkorken efter sprickans bredd och fyll på direkt från flaskan. Appliceringen upprepas tills sprickan är helt fylld.

Användning - ihoplimning

Borra hål i putsen eller i fogkrysset mellan plattorna. Placera tratten i hålet och fyll på tratten så att trycket gör så att Hey'di Rätt i Sprickan fördelar sig horisontellt i hålrummet. Man kan också använda enkla handsprutor till detta. Rengöring sker med acetone eller liknande.

Förarbete - Underlag

Sprickan som ska fyllas i får inte vara vattenfylld och temperaturen måste vara minst +5 °C. Dra gärna ett spetsigt metallföremål längs sprickan för att avlägsna damm och smuts och för att göra det enklare för massan att tränga ner i sprickan. Om sprickan är genomgående måste det spacklas på undersidan för att förhindra att massan rinner tvärs igenom.

EGENSKAPER

Snabbhärdande expanderande torrbruk

Till förankring och undergjutning

Blandning

Häll över Del A (härdaren) i flaskan med del B (harts). Skruva på den svarta sprutkorken och skaka flaskan väl i ca. 4 minuter. Utblandad massa är bearbetningsbar i ca. 30 minuter vid +20 °C och i cirka 1 timme vid +10 °C.

Önskar man en tjockare massa, t.ex. till toppspackling av en spricka, blandas massan med ca. lika delar av förtjockningspulvret. Utblandad Hey'di Rätt i Sprickan utvecklar värme vid härdningen, och om det blir mycket kvar av innehållet i plastflaskan kan den smälta. Placera därför eventuellt överbliven massa på ett säkert sätt, t.ex. i en metallåda.

Torktid - Härdtid

Hög styrka uppnås efter bara ett fåtal timmar vid temperaturer över +10 °C. Genomhärdad efter sju dygn.

Materialåtgång

En förpackning på 0,5 kg ger cirka 0,35 liter massa.

Förvaring

Oöppnad förpackning kan lagras i upp till två år.

Förpackning

0,5 kg förpackning.



PRODUKTDATABLAD

För fler produkter och produktinformation se heydi.se

HEY'DI RÄTT I SPRICKAN

Tunnflytande epoxy till sprickfyllnad.

TEKNISK DATA (20 °C, 50 % RF):

Lagring:	Oöppnad förpackning kan lagras upp till 2 år.
Förpackning:	0,5 kg förpackning

PRODUKTKODER:

Varunummer:	207
GTIN nummer:	7054150002073
NOBB nummer:	21792908
FINFO nummer:	5482987
A-nummer:	551015-1 + 551016-9
Revisionsdatum:	2024.09.25

Hey'di AB är en produktleverantör och våra rekommendationer är inte en projektering av lösningar. Våra medarbetare är alltså inte projektledare och kunden måste alltid rådgöra med de som utför och projekterar projektet. De projekterande och utförande personerna måste alltid läsa produktens datablad som beskriver vad produkten ska användas till. Vägledning från anställda vid Hey'di AB ges på grundval av det angivna faktumet och ges utan kostnad. Vägledningen binder inte Hey'di AB, eftersom det är den projekterande och utförande personen som har ett sådant ansvar. Hey'di AB ansvarar inte för vare sig saknad/felaktigt utförande eller saknad/felaktiga tekniska/efterföljande förändringar gällande respektive projekt etc.