

Nordsjö Tinova

Transparent Exterior



Produktbeskrivning

Nordsjö Tinova Transparent Exterior är en högteknologisk lasur med lång hållbarhet avsedd för utomhusmålning av fasader och snickerier. Nordsjö Tinova Transparent Exterior ger liv i ditt trä och gör att strukturen och ådringen framhävs. Nordsjö Tinova Transparent Exterior är speciellt framtagen för vårt nordiska klimat och innehåller ett unikt patenterat bindemedel som ger ett bättre skydd. Används Nordsjö Tinova Transparent Exterior i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil, resulterar det i en livslängd på upp till 8 år.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Nordsjö Tinova Wood Base framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Nordsjö Tinova Wood Base Oil kan med fördel användas på hela konstruktionen.
2. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Universal Målar tvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Alg och Mögelmedel. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös lasyr skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.
4. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Tinova Transparent Exterior.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Alkydemulsion/Akrylat
Glans: Halvmatt
Dammtorr 23°C 50% RF: 8 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: vatten
Verktyg: Pensel, roller och spruta. Ska alltid efterstrykas med pensel
Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l
Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l
Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter
Baser: BC, 362 BLACK&BROWN och 361 BLACK
Rengöring: Såpvatten
Förvaras: Frostfritt
VOC (kat.A/e):130g/l Innehåller Max 55g/l

Rev. december 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.