

Nordsjö Professional

Traditional Metal Primer



Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Traditional Metal Primer är en lösningsmedelburen rostskyddsgrundfärg som är avsedd för järn- stålkonstruktioner inom- och utomhus.

Kan övermålas med de flesta färgtyper.

Vid övermålning med färger som innehåller starkare lösningsmedel kan en längre torktid än som angivits krävas. Gör en provstrykning före övermålning påbörjas.

Behandling

Underlaget skrapas och stålborstas till lägst St 2 eller blåstras till Sa 2.5. Ytan skall vara torr och ren innan du målar med Nordsjö Professional Traditional Metal Primer.

Applicera 1-2 gånger 70 - 140 um våt film (40 - 80 um torrt skikt).

Färdigmåla med Nordsjös Professionalfärger för metall.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte under +5 C eller vid hög relativ luftfuktighet (>80%).

Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 2 timmar efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus/Inomhus

Bindemedelstyp: Alkyd

Torktid 23°C 50% RF: 1 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Verktyg: Pensel roller

Färgåtgång: 10 m²/liter

Förpackning: 1, 2,5 liter

Baser: Röd,Vit

Rengöring: Alifatnafta

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/1) 500g/l Innehåller Max 450g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande förgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Rev.december 2021

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.