

Nordsjö Murtex Acrylic



Produktbeskrivning

Nordsjö Murtex Acrylic är en helmatt akrylat fasadfärg avsedd främst för utvändig målning på betong och lättbetong. Den kan även användas till cementputs och andra mineraliska underlag som råa minneritskivor. Vid målning på cementputs är det viktigt att putsen är fast och välbunden och har fått åldrats i minst 1 år.

Nordsjö Murtex Acrylic har en mycket bra kulör och glansbeständighet. Hög alkalieresistens och reducerar effektivt kalk/salpeterutfällning. För en djupare kulör på mörka fasader rekommenderas Base Black (Svart bas) som går att bryta i 10 olika kulörer. Se teknisk ruta.

Nordsjö Murtex Acrylic är karbonatiseringshämmande och klarar klass C1 enligt EN 1062-1 (testat enligt EN 1062-6)



Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort från smuts, fett och andra kemiska föreningar. Det är viktigt att underlaget är väl bundet och fast.



Målning

1. Sugande ytor skall efter avborstning tvättas med avsett tvättmedel enligt leverantörens instruktioner.
2. Vid nymålning och vid sugande eller lätt kritande, skall ytan grundas med Nordsjö Murtex Hydro Primer.
3. Färdigmåla 2 ggr med Nordsjö Murtex Acrylic.

Övrigt

Torktiden ändras beroende av temperatur, luftfuktighet och mängden brytpasta. OBS! för Black base: Torktid 4 timmar vid 15°C och 65%RF.

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Vid regn innan ytan är torr, kan det uppstå synliga rinn-märken. Detta påverkar inte produktens egenskaper eller kvalitet. Märkena försvinner oftast efter upprepade kraftiga regn mot den målade ytan.

Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.

Se även information på Säkerhetsdatabladet.

AkzoNobel

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedel: Akrylat

Glans: Helmatt

Torktid BW och BC 23°C 50% RF : 1 timme

Torktid Black Base 15°C 65% RF : 4 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet: 40-80%RF (65 % RF optimalt)

Förtunning: Vatten max 10%

Vattenångdiffusion: V2 medel Sd = 0,5 m (0,14-1,4)(DIN EN 1062)

Vattentäthet: W3 låg < 0,1 kg/m²·h 0,5 (DIN EN 1062)

CO₂ diffusionsmotstånd: C1 Hög Sd >50 m (DIN EN 1062)

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: Nymålning 4-6 kvm/l

Färgåtgång: Ommålning 6-8 kvm/l

Förpackning: 1, 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BC, Base Black

Base Black kan brytas i följande kulörer:

NCS S 9000-N, NCS S 8500-N, NCS S 8000-N,
NCS S 7500-N, NCS S 8505-G80Y, NCS S 8502-B

NCS S 8502-Y, NCS S 7502-Y, NCS S 7005-B20G, RAL-7016

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c) 40 g/l Innehåller < 5 g/l

Denna deklaration gäller vit kulör.

Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-swan-ecolabel.org

Rev. november 2025

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.

Nordsjö Murtex Acrylic



Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.