

Nordsjö Murtex

Silicate



Produktbeskrivning

Nordsjö Murtex Silicate är en helmatt diffusionsöppen 1-komponent fasadfärg. Nordsjö Murtex Silicate är främst ämnad för målning av utvändiga och invändiga putsytor.

Den kan även användas för fibercementskivor och fasadtegel samt gamla silikat- och mineralfärgs, målade ytor.

Nordsjö Murtex Silicate är en biocidfri/konserveringsmedelsfri som obruten vit (BW)

Produkten uppfyller tysk kvalitetsstandard DIN 18363.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort. Det är viktigt att underlaget är väl bundet, torrt och fast. Vid målning av kalkytor är det viktigt att man borstar/tvättar bort all löst sittade kalk och binder noga upp ytan med Nordsjö Murtex Silicate Primer. Arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och under 10 grader och max 25 grader.

Målning

1. Dåligt bundna eller kritande ytor avborstas noggrant till fast underlag. Sprickor skrapas upp och utlagas med lämpligt material. Ytan tvättas vid behov.
2. Sugande underlaget som nya puts ytor samt gamla kalkfärgs målade ytor förbehandlas med Nordsjö Murtex Silicate Primer förtunnad med vatten 1:1. Välbundet underlag skall inte förbehandlas.
3. Grunda med Nordsjö Murtex Silicate som blandas med Nordsjö Murtex Silicate Primer 2:1.
4. Färdigstryk med Nordsjö Murtex Silicate , eventuellt förtunnad med max 10% vatten. Vid applicering erhålls bäst kulörjämnhet med kryssrollning.

Varning:

Nordsjö Murtex Silicate är starkt etsande på glas, keramik, klinker, natursten, metall mm. Skydda omgivande ytor mot stänk och använd alltid skyddsglasögon och skyddshandskar.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

Vid hög luftfuktighet och/eller låg temperatur ökar torktiden.

Arbeta ej med produkten när det är över 80% fukthalt och under 10 grader och max 25 grader.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus och inomhus

Bindemedel: Vattenglas

Glans: Helmatt(3)

Torktid 23°C 50% RF: 1 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar

Luft/Objekt temp: Min +10°C Max +25°C

Luftfuktighet: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: Nymålning 3-5m²/l

Färgåtgång: Ommålning 4-6m²/l

Vattenångdiffusion: V1 hög

SD = <0,14m(O,05) (DIN EN 1062)

Vattentäthet: W3 medium 0,1 till 0,5 kg/m²·h
0,5(DIN EN 1062)

Förpackning: 2,5 och 10 liter

Baser: BW, BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/c) 40 g/l Innehåller <1 g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.

Rev. November 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.