

# Tenax Epoxy

Information gällande blandningsförhållanden Tenax Glaxs & Tenax Glaxs Easy



Tenax Glaxs blandningsförhållanden, Hela burken A går till hela burken B.

All tenax måste vägas för rätt härdning,

Vid blandning av mindre batcher kan man utgå från dessa uträkningar:

200 gram A + 90 gram B

100 gram A + 45 gram B

50 gram A + 22,5 gram B

25 gram A + 11,2 gram B

Väg upp komponent A och tillsätt rätt kulör, när rätt kulör matchar så tillsätter man härdaren. Man har ca 8-10 minuter att jobba med produkten. Så blanda upp komponent A med rätt färg och dela upp blandningarna för att kunna jobba i lugn och ro med produkten.

Tenax är vid härdning glansig till ytan så den passar bra till blanka plattor, har man en matt platta så kan slipa Tenax efter ca 60 min med en slipkloss 200/400 grit för en matt yta.



Tenax Glaxs Easy

Blandningsförhållanden 1+1

Lika mkt Komponent A som B.

Vägning behövs ej,

Rätt skyddsutrustning måste användas vid arbete med Härdplast. Handskar, rätt gasfilter till mask osv.

Vid blandning av färg med Tenax glaxs så får färgen ej överstiga mer än 2-3% av vikten i produkten A+B glaxs. Vid fel vägning och hantering av produkten så härdar den ej korrekt.

