

Supertäck Ultra

Produktbeskrivning

Halvmatt supertäckande fasadfärg som bevarar glans och kulör länge. Den höga täckförmågan gör att ommålningen underlättas vid kulörskifte. Hämmar alg- och mögelpåväxt på ytan.

Användning

Används till nytt och tidigare behandlat trä, både på ohyvlat och hyvlat, utomhus. T.ex. träfasader, överhäng och staket.



Underlag

Skall vara rent, torrt och fast.

Fukthalt i trä innan målning max.:

Fönster och dörrar: 12 % ± 3, Takutsprång, staket och beklädnad: 18 %.

Behandling

Byt ut rötskadat trä, slipa och borsta förvittrat trä till fast underlag.

Rengör och tvätt bort ev alger och mögel.

Nytt, obehandlat eller slitet trä grundas med grundolja.

Gäller också för trä som är speciellt utsatt för fukt.

Grundmåla med trägrund för bästa resultat.

Applicering

Omrör och måla 2 ggr med pensel på det torra och fasta underlaget.

Stryk 2-3 bräddor åt gången i dess fulla längd för bästa resultat.

Tips

Undvik att arbeta i direkt solljus.

Ytan bör inspekteras 1 gång per år och underhållas vid behov.

Miljöinformation

Minimera ditt färgavfall genom att på förhand uppskatta hur mycket färg du behöver.

Tag bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring.

Färg och rengöringsvätska får inte släppas ut i avlopp, utan samlas upp och omhändertas som miljöavfall.

Tomma och torra emballage sorteras som plast, metallhandtag bör avlägsnas och sorteras som metall.

Förvara överbliven färg på rätt sätt så att rester kan användas och miljöpåverkan minimeras.

Förvaring

Svalt, frostfritt och väl försluten

Skyddsutrustning

Skydda hud och ögon mot stänk med lämpliga kläder, handskar och glasögon.

Undvik inandning av spraydimma och slipdamm.

Använd lämplig skyddsutrustning, se säkerhetsdatablad för ytterligare information.

Tekniska data

Glans	30;Halvmatt
Densitet (kg/l)	1.19
Torrhalt: Vikt %	44
Torrhalt: Vol %	36
Normal sträckförmåga (m ² /ltr.)	8
Lång sträckförmåga (m ² /l.)	10
Kort sträckförmåga (m ² /ltr.)	6
Min. arbetstemperatur under applicering och torkning/härdning	Min. +5°C
Luftfuktighet	Max. luftfuktighet 80 % RH.
Torktid vid 20° C, 60% RF (timmar)	1
Övermålningsbar vid 20°C, 60% RF (Timmar)	8
Genomhärdad vid 20°C, 60% RF (Dagar)	28
Utspädning	Skall inte förtunnas
Rengöring av verktyg osv.	Vatten och tvål
Country of Origin	Denmark

Nuvarande TDS version

juli 2025

Ersätter TDS version

maj 2023