

Nordsjö One

Door & Window Tech



Produktbeskrivning

Svanenmärkta Nordsjö One Door & Window Tech är vår bästa dörr och fönsterfärg som du även kan använda till dina utemöbler, staket och räcken samt på mindre rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer.

Vattenburna Nordsjö One Door & Window Tech är en mycket snabbtorkande akrylatfärg, vilket gör att du kan måla klart på en och samma dag.

Den unika sammansättningen gör att glans- och kulörbeständigheten är betydligt bättre än traditionell fönsterfärg.

Behandling av träkonstruktioner

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera hela fönsterbågen med Nordsjö Tinova Wood Base Oil.
2. Grundmåla hela ytan med Nordsjö Tinova Primer Exterior. Det är en fördel om detta sker innan glasning, så kittfalsen blir behandlad.
3. Kitta med avsett kitt, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
4. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö One Door & Window Tech.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Universal Målartrösk. Skölj väl. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Alg- och Mögelmedel. Låt ytan torka.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Nordsjö Tinova Primer Exterior.
4. Kitta med avsedd produkt vid behov, som har en bra vidhäftning och lång livslängd.
5. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö One Door & Window Tech.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Akrylat

Glans: 35

Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timmar

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Roller, Spruta

Färgåtgång: Nymålning 6-8m²/l

Färgåtgång: Ommålning 8-10m²/l

Förpackning: 1L och 2,5L

Baser: BW, BC, 332 Light, 337 Black

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d)130g/l Innehåller Max 40g/l

Den här deklarationen gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.

Miljö

Den här produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se www.nordic-swane-colabel.org

Rev. Januari 2026

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.

Nordsjö ONE

Door & Window Tech



Behandling av plåt mm.

Plåt som är fabrikslackerade med PVF2, organosol eller plastisol måste avlägsnas helt till plåtens yta med hjälp av vattenblåstring eller färgbortagningsmedel.

Polyesterytor ska tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt. Ytan kan behöva en slipning för att få bra vidhäftning. Blanka ytor måste mattas ner. OBS! Gör ett vidhäftningsprov.

Förzinkade/galvade ytor avfettas med Nordsjö Original Universal Målartvätt. För att få optimal vidhäftning på förzinkade ytor skall man slipa lätt. Vid behov grundas 1 ggr med Nordsjö Professional Metal Primer. OBS! Gör vidhäftningsprov.

Aluminium skall tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt samt slipas och grundas med Professional Metal Primer 400m. OBS! Gör alltid ett vidhäftningsprov.

Järn och stål som rostar

Underlaget tvättas med Nordsjö Original Universal Målartvätt och skrapas och stålborstas till lägst St 2 eller blåstras till Sa 2.5. Ytan skall vara torr och ren innan du målar med Nordsjö Professional Traditional Metal Primer. Applicera 1-2 gånger 70 - 140 um våt film (40 - 80 um torrt skikt). Färdigmåla 2ggr med Nordsjö ONE Door & Window.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.