



Vagans Pro 4

Väggfärg

Vagans Pro 4 är en proffsanpassad vattenburen akrylatfärg med hög täckförmåga och vithet. Den är främst avsedd för invändig målning av tak och väggar med yta av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet eller tidigare målade ytor. Kan även användas som grundfärg på starkt sugande underlag.

Vagans Pro 4 är ett utmärkt val vid maskinell målning. Den höga torrhalten ger färgen extremt hög täckförmåga. Produkten har mycket goda appliceringsegenskaper och är lätt att applicera till en jämn yta med minimalt stänk vid rullning. Vagans Pro 4 ger en tvättbar, tålig och helmatt yta. Produkten kan fläckförbättras.

Vagans Pro 4 är svensktillverkad och ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

Före målning

- Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.
- Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +8°C.
- Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som kalk- och limfärgstak bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning.
- Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

- Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter förtunning – med spruta.
- Takytor ska alltid målas flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder. Måla alltid tak i kors och sista strykningen mot största ljusinsläppet. Måla hela taket/väggen samtidigt.

Efter målning

- Torka av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation. Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

- Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger.

Tekniska data

Bindemedel	Styrenakrylat	Tvättbar	Ja. ~ 5 000 cykler
Glans	4 (helmatt)	Brandfarlighetsklass	Ej brandfarligt
VOC	(Kat A/a): 30 g/l (2010)	Lagring	2 år obruten förpackning. Förvaras frostfritt
Rengöring av verktyg	Vatten	Luft-/yttemperatur vid målning	Min. +8°C
Spädning/Förtunning	Vatten	Materialåtgång	5–9 m ² /l
Torktid	1 timme dammtorr	Målningsverktyg	Pensel, roller och (efter förtunning)
(beroende på luft-/yttemperatur)	2–3 timmar övermålningsbar	Burkstorlekar	färgspruta
	48 timmar genomhärdad	Lagervara	9 liter
			Ja

Ovanstående data gäller vit/obruten färg. För andra kulörer kan tekniska data variera.



© Colorex

n 7 | 534 73 Stora L

Informationen i detta produktdatablad är baserat på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom de förhållanden som produkten används är utanför vår kontroll, kan vi endast garantera kvaliteten på själva produkten. Slutresultatet är beroende på underlag, kvalitet, förarbete, temperatur, fuktighet och utförande etc.

Vänligen kontrollera på vår hemsida att produktdatabladet är det nu gällande.