

# Nordsjö Professional Snickeri 40

## Snickerifärg



### Produktbeskrivning

Nordsjö Professional Snickeri 40 är en vattenburen halvblank snickerifärg avsedd för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Nordsjö Professional Snickeri 40's mycket låga tendens till klubb gör den även mycket lämplig för målning inuti ex köksskåp. Nordsjö Professional Snickeri 40 ger en vältäckande yta med mycket goda färgfilmtekniska egenskaper, vilket gör ytan tvätttålig och tålig mot mekaniska påfrestningar samt att färgfilmen inte gelnar med åldern.

### Behandling

Nordsjö Professional Snickeri 40 ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet. Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Nordsjö Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck.

Spackling utföres efter grundning med Nordsjö Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl.

Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Professional Snickeri 40.

Tidigare målade snickerier tvättas med Nordsjö Original Universal Målar tvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Professional Snickeri 40.

Grundstrykning med Nordsjö Professional Häftgrund Supertäck, respektive mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Nordsjö Professional Snickeri 40, för att bästa resultat skall erhållas.

### Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av färg från verktyg före rengöring. Håll inte ut färg i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande färgrester och tvättväska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som plast, tomma metallburkar samt metallhandtag sorteras som metall.



#### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Inomhus

**Bindemedelstyp:** Akryllatex

**Glans:** Halvblank 40

**Torktid 23°C 50% RF:** Genomtorr 2 timmar, övermålningsbar 12 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, Roller, Spruta

**Färgåtgång:** 8-10 m<sup>2</sup>/liter

**Förpackning:** 1 liter, 2,5 liter och 10 liter

**Baser:** BW, BC, SO502-Y, SO500-N och Svart

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/d):** 130g/l Innehåller Max 80 g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffrvärdena variera.

#### Miljö

Denna produkt uppfyller kraven för Svanen.

För mer information se [www.nordic-swane-colabel.org](http://www.nordic-swane-colabel.org)

Rev. oktober 2025

**AkzoNobel**

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på [www.nordsjo.se](http://www.nordsjo.se) eller [www.nordsjoprofessional.se](http://www.nordsjoprofessional.se). Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.