

Cuprinol Träolja V



Produktbeskrivning

Cuprinol Träolja V är djuppenetrerande och extremt vattenavvisande Träolja. Cuprinol Träolja V är en träolja avsedd för tryckimpregnerat trä utomhus. Träolja V ger vid strykning en mjölkaktig ton som övergår till att bli färglös efter några minuter efter applicering. Cuprinol Träolja V motverkar fukt och sprickbildning och bevarar träets naturliga lyster. Cuprinol Träolja V går att pigmentera i olika kulörer vilket gör att oljan håller längre.

Behandling

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Ev. gråträ slipas bort. Tryckimpregnerade trallar tvättas vid behov med Cuprinol Tralltvätt, skuras och eftersköjles med rikligt med vatten. OBS! Bleker och tar bort gammal olja och smuts.

2. Låt trallen torka och slipa av ytan så att oljan kommer att sugas in i träet.

3. Stryk 1-2 gånger med Cuprinol Träolja V tills träet är mättat. Dvs inte tar åt sig mer olja. Torka bort eventuellt överskottsolja efter ca 5-15 minuter beronde på temp, fuktighet och luftflöde.

OBS! Viktigt är att oljan inte bildar ett skikt på underlaget utan all olja skall penetrera ner i träet. Bildar oljan ett skikt kommer den att flagna.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt i solsken eller vid risk för regn eller dagg inom ca 6 timmar efter arbetets slutförande.

Hälsa och Miljö

Träoljeskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Skrapa av olja från verktyg före rengöring. Håll inte ut olja i avloppet, inte heller när du rengör verktygen. Flytande rester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning och sorteras som metall.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus
Bindemedelstyp: Modifierad alkydemulsion
Torrhalt: ca 20%
Torktid 23°C 50% RF: 8 timmar
Övermålningsbar 23°C 50% RF: 12 timmar
Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C
Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Förtunning: Vatten
Verktyg: Pensel
Färgåtgång: 8-12m²/L
Förpackning: 1 och 5 liter
Rengöring: Vatten
Förvaras: Frostfritt

oktober 2025

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboratoriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.cuprinol.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senast utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2025.